

SNELCEMENT

CEMENT VOOR REPARATIES AAN METSELWERK EN BETON.



een mengsel van Griffon Snelcement, water en fijn zand.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 30 minuten

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Vullend vermogen: Zeer goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Cement

Kleur: Grijs

pH-waarde: ca. 12

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cement voor reparaties aan metselwerk en beton.

TOEPASSINGSGBIED

Voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepasbaar voor o.a. stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken en schroeven, repareren van lekkages bij metselwerk en beton.

EIGENSCHAPPEN

· Zeer snel

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Persoonlijke bescherming: Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet voldoende stevig, schoon en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Voorbehandeling oppervlakken: Droge ondergronden licht bevochtigen.

Gereedschap: Vlakspaan, troffel, plamuurmes.

VERWERKING

Mengverhouding: 3 volumedelen Snelcement en 1 volumedeel water

Gebruiksaanwijzing:

Meng 3 delen Snelcement met 1 deel water tot een stevige homogene pasta. Pasta direct (binnen een minuut) verwerken met vlakspaan, troffel of plamuurmes. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Natte Snelcementresten direct met water verwijderen.

Opgedroogde Snelcementresten zijn enkel mechanisch verwijderbaar.

Aandachtspunten: Bij lage temperaturen kan de uitharding versneld worden door gebruik te maken van lauw of warm water. Maak voor grotere reparaties